

Jak správně pečovat o zakoupené oblečení, aby vám vydrželo co nejdéle

Všeobecné pokyny k údržbě oblečení:

- **Praní nového oblečení:** Před prvním nošením doporučujeme oblečení vyprat, zejména bavlněné a směšové kousky. Zbavíte se tak případných zbytků z výroby a skladování.
- **Dodržujte instrukce na etiketě:** Každý výrobek může mít specifické pokyny, zejména pokud se jedná o směšové materiály (například bavlna s elastanem).
- **Dbejte na správnou teplotu praní:** Při praní vždy dodržujte teplotu uvedenou na etiketě, abyste předešli sražení nebo ztrátě pružnosti látky.
- **Před praním zapněte zipy a knoflíky:** Předejdete tak poškození ostatního prádla nebo látky samotné. Suché zipy vždy zapněte, aby se nepřichytily k jemným tkaninám.
- **Ruční praní:** U jemného oblečení doporučujeme používat tekutý prací prostředek, který se lépe rozpouští a nezanechává stopy.
- **Perte oblečení naruby:** Tím se minimalizuje opotřebení povrchu látky a barvy zůstanou syté.
- **Třídění podle barev:** Perte bílé, světlé, tmavé a barevné oblečení zvlášť, abyste zabránili nežádoucímu zabarvení.
- **Nepoužívejte agresivní prací prostředky:** Použití bělidel nebo prostředků obsahujících enzymy může nenávratně poškodit strukturu tkaniny.
- **Nenechávejte oblečení po vyprání v pračce:** Po skončení praní ihned oblečení vyjměte a dejte sušit.
- **Nevystavujte oblečení přímému slunci:** Slunce může způsobit vyblednutí barev a ztrátu funkčních vlastností látky.
- **Kosmetika a deodoranty:** Aplikujte deodorant a parfém přímo na tělo a nechte je zaschnout, než se obléknete. Vyhněte se tak vzniku skvrn nebo poškození látky. Nikdy neaplikujte parfém ani kosmetiku přímo na oblečení.
- **Tašky a batohy:** Čistěte pouze ručně vlhkou houbičkou a jemným čisticím prostředkem, nikdy je neperte v pračce.
- **Opravy a úpravy:** Jakékoliv zásahy do struktury oblečení, například zkrácení, přešití nebo vlastní opravy, zbavují zákazníka nároku na reklamaci.

Specifika jednotlivých materiálů:

Acetát (Acetate):

Lehké umělé hedvábí s jemným leskem.

- **Praní:** Doporučuje se chemické čištění, aby nedošlo ke ztrátě tvaru a lesku.
- **Žehlení:** Na nízkou teplotu, bez napařování, přes vlhký ručník.

Akryl (Acrylic):

Syntetická náhrada vlny, která je lehká a hřejivá.

- **Praní:** Do 30 °C bez aviváže.
- **Sušení:** Rozložte na plochu, aby se nezdeformovalo.
- **Žehlení:** Možné na nízkou teplotu.

Bavlna a směsi s elastanem (Cotton + Elastane):

Bavlna je přírodní materiál známý svou pevností, jemností a dobrou absorpcí, zatímco elastan dodává oblečení pružnost a přizpůsobivost postavě.

- **Praní:** Doporučujeme praní naruby při teplotě do 40 °C. U oblečení ze 100% bavlny je možné praní až do 60 °C, ale u směsí s elastanem je vhodnější nižší teplota.
- **Sušení:** Nedoporučuje se sušit v sušičce, protože elastan může ztratit pružnost.
- **Žehlení:** Na nízkou teplotu bez napařování, vysoké teploty mohou narušit strukturu elastanu.

Fleece:

Měkká syntetická látka s dobrými izolačními vlastnostmi.

- **Praní:** Při teplotě do 40 °C bez aviváže, která snižuje izolační vlastnosti.
- **Sušení:** Volně na vzduchu, nedoporučuje se sušit v sušičce.
- **Žehlení:** Není nutné.

Hedvábí (Silk):

Jemné přírodní vlákno s chladivým pocitem.

- **Praní:** Ručně ve vlažné vodě nebo na jemný program.
- **Sušení:** Zavěšené nebo na plochu, mimo přímé slunce.
- **Žehlení:** Na nízkou teplotu, po rubové straně, bez napařování.

Kašmír (Cashmere):

Luxusní přírodní vlákno známé svou jemností.

- **Praní:** Ručně při teplotě do 20 °C s jemným prostředkem.
- **Sušení:** Rozložte na rovnou plochu, neždímejte ani nezavěšujte.
- **Žehlení:** Nedoporučuje se.

Latex (Latex):

Přírodní materiál s vysokou pružností a leskem.

- **Praní:** Pouze ruční praní ve vlažné vodě s použitím speciálního čisticího prostředku.
- **Sušení:** Volně na vzduchu, mimo přímé slunce.
- **Žehlení:** Není vhodné – materiál se při vysoké teplotě taví.

Len (Linen):

Pevné přírodní vlákno s chladivým efektem.

- **Praní:** Naruby při teplotě do 40 °C bez ždímání.
- **Sušení:** Ideální je sušení na vzduchu.
- **Žehlení:** Na vysokou teplotu (až 210 °C).

Lycra, spandex a elastan (Elastane):

Materiály dodávající oblečení pružnost a tvarovou stálost.

- **Péče:** Řiďte se pokyny pro hlavní materiál (např. bavlnu či vlnu).
- **Žehlení:** Na nízkou teplotu bez napařování.

Mikrovlákno (Microfiber):

Velmi jemný syntetický materiál s dobrou izolační schopností.

- **Praní:** Při teplotě do 50 °C, ideálně samostatně.
- **Sušení:** Volně na vzduchu nebo na nízkou teplotu v sušičce.
- **Žehlení:** Nedoporučuje se.

Nylon (Nylon):

Syntetické vlákno známé svou pevností a pružností.

- **Praní:** Do 40 °C na jemný program.
- **Sušení:** V sušičce na nízkou teplotu nebo volně na vzduchu.
- **Žehlení:** Na nejnižší teplotu.

Polyamid (Polyamide):

Syntetický materiál odolný vůči oděru a s nízkou absorpcí vlhkosti.

- **Praní:** Do 40 °C na jemný program.
- **Sušení:** Nesušte v sušičce, nechte volně schnout.
- **Žehlení:** Na nízkou teplotu.

Polyester (Polyester):

Odolné syntetické vlákno, které se nemačká.

- **Praní:** Do 40 °C na běžný cyklus.
- **Sušení:** V sušičce na nízkou teplotu nebo volně na vzduchu.
- **Žehlení:** Do 150 °C, většinou není nutné.

Polypropylen (Polypropylene):

Lehký, voděodolný materiál s dobrou tepelnou izolací.

- **Praní:** Do 40 °C na jemný program.
- **Sušení:** Nesušte v sušičce ani na přímém slunci.
- **Žehlení:** Nedoporučuje se.

Polyuretan (Polyurethane):

Používá se k výrobě elastických a voděodolných materiálů.

- **Praní:** Podle hlavního materiálu, jehož je součástí.
- **Sušení:** Nesušte v sušičce.
- **Žehlení:** Nedoporučuje se.

Softshell:

Laminovaná textilie s tepelnou izolací a nepromokavostí.

- **Praní:** Do 30 °C bez aviváže.
- **Sušení:** Volně na vzduchu, bez sušičky.
- **Impregnace:** Obnovujte voděodolnost sprejem.

Viskóza (Viscose):


Lehký a příjemný materiál vyrobený z celulózy.

- **Praní:** Do 40 °C na jemný program, ideálně v pracím sáčku.
- **Sušení:** Nesušte v sušičce, rozložte na rovnou plochu.
- **Žehlení:** Na nízkou teplotu.


Závěrečné upozornění:

Dodržování pokynů pro údržbu oblečení je nezbytné pro zachování jeho kvality a vzhledu. Jakékoliv poškození vzniklé nedodržením těchto pokynů nemůže být předmětem reklamace.

Symbole praní a ošetřování textilií



Maximální teplota praní do 30 ° C při normálním mechanickém působení, máchání a odstředování.



Maximální teplota praní do 30 ° C při normálním máchání a mírném mechanickém působení a odstředování.



Maximální teplota praní do 30 ° C při jemném mechanickém působení, máchání a odstředování. Výrobek se nesmí ždímat v rukách.



Maximální teplota praní do 40 ° C při normálním mechanickém působení, máchání a odstředování.



Maximální teplota praní do 40 ° C při normálním máchání a mírném mechanickém působení a odstředování.



Maximální teplota praní do 40 ° C při jemném mechanickém působení, máchání a odstředování. Výrobek se nesmí ždímat v rukách.




Maximální teplota praní do 60 ° C při normálním mechanickém působení, máchání a odstředování.




Maximální teplota praní do 60 ° C při normálním máchání a mírném mechanickém působení a odstředování.



Výrobek se může prát pouze v ruku, s opatrnou manipulací, při teplotě do 40 ° C.



Maximální teplota praní do 95 ° C při normálním mechanickém působení, máchání a odstředování.



Maximální teplota praní do 95 ° C při normálním máchání a mírném mechanickém působení a odstředování.



Výrobek se nesmí prát. V mokřém stavu je nutná opatrná manipulace s výrobkem.



Výrobek se může bělit všemi používanými způsoby.



Výrobek se může bělit oxidačními bezchlorovými pracími prostředky.



Výrobek se nesmí bělit.



Výrobek se může sušit v bubnové sušičce, na normálním sušicím programu, při teplotě maximálně do 80 ° C.



Výrobek se může sušit v bubnové sušičce při teplotě maximálně do 60 ° C.



Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce.



Výrobek je třeba sušit zavěšením.



Výrobek je třeba sušit odkapáním.



Výrobek je třeba sušit v rozprostřeném tvaru.



Výrobek je třeba sušit v rozprostřeném tvaru odkapáváním.



Výrobek je třeba sušit zavěšením ve stínu.



Výrobek je třeba sušit odkapáním ve stínu.



Výrobek je třeba sušit v rozprostřeném tvaru ve stínu.



Výrobek je třeba sušit v rozprostřeném tvaru odkapáním ve stínu.



Žehlení při maximální teplotě do 200 ° C.



Žehlení při maximální teplotě do 150 ° C.



Žehlení při maximální teplotě do 110 ° C.



Výrobek se nesmí žehlit ani napařovat.



Výrobek se může čistit tetrachlorethenem, monofluortrichlormethanem, fluortrichlormethanem a benzínem při obvyklých postupech čištění.



Výrobek se může chemicky čistit tetrachlorethenem, monofluortrichlormethanem, fluortrichlormethanem a benzínem s omezeným přidáním vody.



Výrobek se může chemicky čistit pouze trifluortrichlorethanem a těžkým benzinem, v destilačním rozmezí 150-220 ° C, při bodu vzplanutí 38- 60 ° C.



Výrobek se může chemicky čistit pouze trifluortrichlorethanem a těžkým benzinem, v destilačním rozmezí 150-220 ° C, při bodu vzplanutí 38- 60 ° C s omezeným přidáním vody. Při mechanickém působení a volbě teploty sušení se vyžaduje opatrnost.



Výrobek se nesmí čistit profesionálně za mokra.



Výrobek je potřeba čistit profesionálně za mokra při obvyklých postupech čištění.



Výrobek je třeba čistit profesionálně za mokra při mírných postupech čištění.



Výrobek je třeba čistit profesionálně za mokra při velmi mírných postupech čištění.



Výrobek se nesmí čistit chemicky a skvrny se nesmí odstraňovat organickými rozpouštědly.